

# HOLCIM CEMENTO BLANCO

USO DECORATIVO



# CEMENTO BLANCO

## USO DECORATIVO



**Presentación**  
Bolsa de 50 kg

Holcim Blanco fue diseñado especialmente para uso ornamental. Sin embargo, puede utilizarse en la construcción de todo tipo de elementos o estructuras de concreto simple o armado, ya que tiene las mismas propiedades de desempeño que los cementos grises. Se fabrica bajo la Norma EN 197-1.


## Usos

Por sus características este cemento es ideal para:

- Producción de concreto claro para elementos arquitectónicos con fines estructurales, ornamentales, estampados/texturizados/pigmentados y para detalles arquitectónicos, concretos estructurales a la vista y acabados en general.
- Preparación de lechadas y rellenos de juntas de tonos claros.
- Apto para ser usado en remodelación y reparación de cocinas, baños, piscinas y cualquier tipo de acabado casero.

## Datos Técnicos

Parámetros	Unidad	Normativa ASTM C150 Tipo I
Expansión a autoclave ASTM C151	%	0.80 máximo
Tiempo de fraguado inicial, ASTM C191	Minutos	45
Tiempo de fraguado final, ASTM C191	Minutos	375 máximo
Permeabilidad Blaine, ASTM C204	m <sup>2</sup> /kg	260 minutos
Contenido de aire, ASTM C185	%	375 máximo
Expansión en barras de mortero a 14 días, ASTM C1038	%	0.020 máximo
Resistencias a la compresión, ASTM C109	MPa	≥ 12 MPa a 3 días ≥ 19 MPa a 7 días
Blancura L*	%	>=90



## Características



- Holcim Blanco cumple con los requisitos de calidad como cemento tipo Portland, según la norma EN 197-1.



- Alcanza mayor luminosidad logrando superficies donde se refleja de mejor forma la luz.



- Permite una amplia gama de colores y texturas claras, además de facilitar todo tipo de coloración adicionando pigmentos adecuados.

- Genera óptimas resistencias a todas las edades de diseño, permitiendo obtener concretos y morteros arquitectónicos y estructurales.



- El tiempo de fraguado admite un desmolde rápido de formaletas sin afectar su manejabilidad, colocación y acabado.



- Debido a su finura y demás parámetros de desempeño se obtienen mezclas de gran plasticidad.



**Holcim El Salvador**

Calle Holcim y Avenida El Espino

Madreselva, Antiguo Cuscatlán

El Salvador, C.A.

[www.holcim.com.sv](http://www.holcim.com.sv)

Tel.: + 503 2507-8888

Fax + 503 2505-0155

