



Concretos para Pavimentos

Línea Premium

Versión 1



Descripción

El ágil crecimiento de las ciudades junto con las necesidades de conectividad de las poblaciones, exigen cada vez más de soluciones integrales.

Los Pavimentos de Concreto son la mejor alternativa ya que brindan confort, seguridad, durabilidad y también temas de sostenibilidad.

El Concreto para Pavimentos Premium es:

- Un producto tecnológicamente desarrollado en nuestros laboratorios para cumplir las más exigentes demandas actuales de calidad, desempeño y manejabilidad.
- Diseñado siguiendo las recomendaciones más recientes de granulometría, cumpliendo los requisitos especificados y considerando la facilidad de acabado que requieren los constructores.



Bypass La Libertad.

Usos

Está diseñado específicamente para su uso en pavimentos rígidos, como capa de rodadura.

Ventajas

- Proceso constructivo ágil y sencillo.
- Excelentes rendimientos de obra.
- Posibilidad de apertura temprana al tránsito.
- Puede ser colocado con molde deslizante, rodillo vibratorio o regla vibratoria.
- Menor cantidad de mano de obra en actividades de colocación, al utilizar la pavimentadora.
- Dependiendo del proceso constructivo puede ser suministrado en camión de volteo o camión mezclador.
- Alta durabilidad, requiere menor mantenimiento comparado con otro tipo de alternativas de pavimentos.
- Menor costo de inversión del proyecto a largo plazo , evaluando completamente el ciclo de vida.






Características técnicas

Característica	Descripción
Resistencia la Flexión (MR)*	28, 37,40, 45 y 50 kg/cm²
Relación Agua/Cemento (A/C)*	Depende de los requisitos de durabilidad
Edades de diseño	28 días
Asentamiento	Depende del método utilizado
Masa unitaria	≥ 2150 kg/m³
Tamaño máximo nominal del agregado	1 pulgada (25.0 mm)
Tipo de colocación	Depende del método utilizado

* Nota: en ocasiones los requisitos de Durabilidad pueden estar relacionados a los criterios de Resistencia a la Flexión; en ese caso si el diseñador especifica determinada Relación A/C los valores de Durabilidad pesan sobre los requisitos explícitos de Resistencia a la Flexión. Puede que exigir el cumplimiento de MR y A/C al mismo tiempo genere incompatibilidadde criterios. Para una ampliación del tema contacte a su Asesor Técnico Comercial.



Resistencias





Bypass La Libertad.

Recomendaciones

- En su pedido indique claramente las características del concreto que requiere.
- Verifique el producto durante los primeros 15 minutos del arribo a obra.
- Inicie inmediatamente la colocación del concreto para optimizar su desempeño.
- Nunca coloque agua adicional al producto ya que alterará sus propiedades.
- Es requerido el uso de control de temperatura.
- En El Salvador se deben considerar las recomendaciones constructivas del Comité ACI 305 Guide to Hot Weather Concreting para evitar los posibles efectos del clima cálido en el concreto.
- Verifique las recomendaciones del Comité ACI 309, Compactación del Concreto.
- A solicitud, nuestro Departamento Técnico puede ampliar sobre temas específicos, procesos constructivos, experiencias locales y las buenas prácticas recomendadas por organismos internacionales.
- Para obtener un desarrollo óptimo de las propiedades físicas del concreto, una vez finalizadas las etapas de texturizado se debe realizar un curado con membrana en una dosis prudente para evitar la evaporación del agua en el concreto.
- Asegúrese realizar la apertura al tránsito con la aprobación de su diseñador, es una buena práctica habilitar hasta conocer la resistencia del concreto por medio del ensayo de especímenes.
- La colocación de aditivos en obra debe ser aprobada por nuestro Departamento Técnico.
- Recomendamos consultar a su Asesor Técnico Comercial sobre la disponibilidad de equipos de colocación.
- Para mejores resultados contacte a su Asesor Técnico Comercial.



Concretos para Pavimentos

Disponible en planta San Andrés,
Santa Tecla, San Miguel y plantas móviles